


# RENOLIT ALKORPLAN A Bright

## Vienasluoksnė balto vėsiaus stogo (cool roof) danga



### Informacija apie produktą



#### RENOLIT ALKORPLAN A Bright

Armuota austiniu poliesteriu, lanksti PVC stogo danga, turinti ypač stipriai UV atspindintį paviršių bei laminuota fliso sluoksniu apatinėje pusėje.

### Taikymo sritis

RENOLIT ALKORPLAN A Bright stogo danga naudojama pilnai klijuojamose stogų hidroizoliacijos sistemose su RENOLIT ALKORPLUS<sub>81068</sub> PU klijais arba universaliais RENOLIT ALKORPLUS Dualfix<sub>81065</sub> klijais.

### Sertifikatai

CE sertifikatas EN 13956  
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01

Šis produktas padeda pasiekti geriausius vertinimo lygius pagal LEED, VERDE ir BREEAM.

Sertifikatus galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu [www.renolit.alkorplan.com](http://www.renolit.alkorplan.com).

### PRODUKTO DUOMENYS

	Metodas	Produkto vertės RENOLIT ALKORPLAN A	Vienetai
		1.5 mm	
Tempiamasis stipris	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Pailgėjimas iki trūkimo	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Matmenų stabilumas (6 val., esant 80 °C temperatūrai)	EN 1107-2	≤  0.3	%
Trūkinėjimas, esant žemai temperatūrai	EN 495-5	≤ -25	°C
Atsparumas plyšimui, kalant vinis	EN 12310-1	≥ 625	N
Atsparumas plyšimui	EN 12310-2	≥ 350	N
Laminavimo stipris	EN 12316-2	BOJ arba ≥ 225	N/50 mm
Atsparumas garų difuzijai (μ)	EN 1931	20.000	-
Atsparumas statinei perforacijai	EN 12730	≥ 20	kg
Išorinis gaisras	EN 13501-1	E	-

Saulės atspindys	ASTM C 1549	0.91	-
SRI saulės atspindžio indeksas	ASTM E 1980	115	-
Paviršiaus temperatūra - naujo	ASTM E 1980	39	°C
Paviršiaus temperatūra po senėjimo	ASTM E 1980	50	°C
Pagreitintas oro sąlygų testas po 5.000 valandų senėjimo UV-A aplinkoje	ASTM D 4434 ASTM G 154	jokio suskilinėjimo, jokių plyšelių	-

### PAKUOTĖ

	Spalva	Storis	Plotis	Svoris	Rulono ilgis	Rulono svoris
RENOLIT ALKORPLAN A <sub>35F79</sub>	Balta	1.5 mm (3.5 mm su flisu)	2.10 m	2.15 kg/m <sup>2</sup>	15 lm	ca. 74 kg

### Laikymas

Rulonai turi būti sandėliuojami horizontalioje padėtyje, paraleliai vienas kito. Sandėliuoti originalioje pakuotėje, sausoje, bešerkšnėje vietoje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Maksimalus sandėliuojamas aukštis originaliose pakuotėse yra 5 atviros dėžės.

RENOLIT ALKORPLAN stogo dangos yra tiekiamos rulonais ant kartoninių šerdžių.

Kiekvieno pristatymo metu gali būti iki 10% nepilnų rulonų (minimalus ilgis: 8 m)

Šis dokumentas pakeičia visas ankstesnes versijas.

**WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM**

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark  
T +45 43 64 46 33 - [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)



Rely on it.