


RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Vienasluoksnė balto vėsiaus stogo (cool roof) danga



Informacija apie produktą

RENOLIT ALKORPLAN F Bright
Armuota austiniu poliesteriu, lanksti PVC stogo danga,
turinti ypač stipriai UV atspindintį paviršių.



Sertifikatai

CE sertifikatas EN 13956
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01
Šis produktas padeda pasiekti geriausius vertinimo lygius pagal LEED,
VERDE ir BREEAM.

Taikymo sritis

RENOLIT ALKORPLAN F Bright stogo danga naudojama mechaniškai
tvirtinamose stogų hidroizoliacijos sistemose

Sertifikatus galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu
www.renolit.alkorplan.com.

PRODUKTO DUOMENYS			
	Metodas	Produkto vertės RENOLIT ALKORPLAN F	Vienetai
		1,5 mm	
Tempiamasis stipris	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Trūkstamasis paūgėjimas	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Matmenų stabilumas (6 val., esant 80 °C temperatūrai)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Trūkinėjimas, esant žemai temperatūrai	EN 495-5	≤ -25	°C
Atsparumas plyšimui, kalant vinis	EN 12310-1	≥ 400	N
Atsparumas plyšimui	EN 12310-2	≥ 225	N
Laminavimo stipris	EN 12316-2	BOJ arba ≥225	N/50 mm
Atsparumas garų difuzijai (μ)	EN 1931	20.000	-
Atsparumas statinei perforacijai	EN 12730	≥ 20	kg
Išorinis gaisras	EN 13501-5	B _{roof} (t1), (t3) ir (t4)*	-
Saulės atspindys	ASTM C 1549	0,91	-
SRI saulės atspindžio indeksas	ASTM E 1980	115	-
Paviršiaus temperatūra - naujo	ASTM E 1980	40	°C
Paviršiaus temperatūra po senėjimo	ASTM E 1980	50	°C
Pagreitintas oro sąlygų testas po 5.000 valandų senėjimo UV-A aplinkoje	ASTM D 4434 ASTM G 154	jokio suskilinėjimo, jokių plyšelių	-

*žr. modulumus

PAKUOTĖ					
	Storis	Plotis	Svoris	Rulono ilgis	Rulono svoris
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m ²	20 ml	apie 41 kg

Rekomendacijos montavimui

RENOLIT ALKORPLAN F Bright sistema yr amonuojama beveik lygiai taip pat kaip ir standartinė **RENOLIT ALKORPLAN F** sistema. Būtina išlaikyti standartinį minimalų 30 mm/m nuolydį. Derinant su fotovoltiniais elementais, būtina išlaikyti 60 mm/m nuolydį.

RENOLIT ALKORPLAN Bright dangos reljefinis paviršius yra daromas siekiant sumažinti paslydimo riziką.

Laikymas

Laikyti sausoje vietoje. Jei įmanoma, rulonai turėtų būti laikomi lygiagrečiai ir originaliose pakuotėse, nederėtų jų krauti į krūvas, išdėliojant kryžmai, jie taip pat neturėtų būti spaudžiami.

Kiekvieno pristatymo metu gali būti iki 10% trumpų rulonų (minimalus ilgis: 8 m)

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

R227610125