

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₁₋₀₀₂

Greitai džiūstantis gruntas



PRODUKTO APRAŠYMAS

- RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₁₋₀₀₂ yra greitai džiūstantis bituminis gruntavimo tirpalas, skirtas paruošti įvairiems substratams prieš dedant RENOLIT membranas.
- Džiūvimo laikas esant 20°C yra apie 30 minučių, atsižvelgiant į substratą. Esant žemai temperatūrai džiūvimo laikas gali kisti.

PASKIRTIS

- Gali būti naudojamas ant įvairių substratų įskaitant betoną, cinką, metalą ir jau esančias bitumines stogo dangas.
- Galima naudoti su RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₀₂ savaime limpančiu, garsams nelaidžiu sluoksniu ir RENOLIT ALKORTEC SK savaime limpančia, vandens nepraleidžiančia membrana.

BRUOŽAI

Išvaizda	Skystis
Spalva	Juoda
Pagrindas	Bitumas
Santykinis tankis (vanduo = 1)	0,87
Klampumas	9 - 14 mm ² /sec (40°C)
Kietasis turinys	± 40%
Valymas	Baltasis spiritas

NAUDOJIMAS

- Naudojant gruntą temperatūra turėtų būti tarp +3°C ir +27°C.
- Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, be riebalų, seno purvo ir birių medžiagų.
- Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip užtikrinsite gerą tirpalo veikimą.
- RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₁₋₀₀₂ bituminiu gruntu paviršius dengiamas vienu sluoksniu naudojant teptuką, volelį arba užpurškiant pistoletu. Užtepkite ploną, lygų sluoksnį, gerai įtrindami į paviršių. Neleiskite medžiagai kauptis įdubimuose.
- Prieš dengdami paviršių RENOLIT savaime limpančia membrana, duokite pakankamai laiko paviršiui nudžiūti.
- Jokiu būdu neskieskite gruntavimo tirpalo

NAUDOJIMO SANTYKIS

Metalas	10-15 m ² /l	70-100 ml/m ²
Betonas	3-4 m ² /l	250-300 ml/m ²
Bitumas	5 m ² /l	200 ml/m ²
CP plokštė	10-12 m ² /l	85-100 ml/m ²

ĮPAKAVIMAS

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₁₋₀₀₂ parduodamas 25 l statinėmis

LAIKYMAS IR SAUGUMAS

- Rekomenduojama produktą sunaudoti (neatidarius) per 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.
 - Produktą reikia laikyti originalioje, neatidarytoje pakuotėje, vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje ir turi būti imamasi visų praktinių atsargumo priemonių. Nesunaudojus viso produkto, jį galima uždaryti ir tinkamai laikant naudoti vėliau.
 - Kad išvengtumėte išsiliejimo, produktą visada laikykite ir transportuokite stabilioje statmenoje pozicijoje.
 - UN 1268
- Daugiau informacijos apie sveikatą ir saugumą rasite medžiagos saugumo duomenų lape

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING



RENOLIT Nordic A/S, Handelselskab, Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - F +45 43 64 46 38 - renolit.nordic@renolit.com

Rely on it.